

**Band med L-profil som läggs mellan två beläggningsskarvar för att öka skarvens livslängd. Lämplig för mindre ytor.**



fremdüberwacht

Version tekniskt datablad: 2018-04-01

**Typ och egenskaper** InfraRoad JointTape är ett polymermodifierat bitumenfogband. InfraRoad JointTape skapar en elastisk fog och limning mellan olika konstruktionsmaterial tillsammans med nybelagd asfalt. InfraRoad JointTape uppfyller kvalitetskriterierna i ZTV Fug-StB 01 och har testats i enlighet med TL Fug-StB 01.

**Användningsområden** InfraRoad JointTape används vid nybeläggning av asfalt vid anslutning mot betong, kantsten, brunnar och mellan befintlig och nylagd asfalt.

<b>Kortfattade produktdata</b>	Typ Bas Kulör Densitet vid 20°C enligt DIN 52 004 Konsistens Mjukpunkt enligt RuK enligt DIN 52 011: inknådad i originaltillstånd Kallböckningsegenskaper vid 0°C, böjradie r = 25 mm Kulfallprov enligt Hermann, fallhöjd 5 m vid -20°C, enligt DIN 1996/18 Sönderdelningsbenägenhet i hett tillstånd enligt DIN 1996/16 Förvaring  Hållbarhet	bituminöst fogtättningsband bitumen, ballastämnen svart 1,10 – 1,30 g/cm <sup>3</sup> fast  95°C till 103°C  inga bristningar  4/4 godkända  ≤ 3 viktprocent ej frostkänsligt! Skydda emballaget mot fukt! i förslutna originalförpackningar minst 6 månader
--------------------------------	--	--

**Bearbetning** Tillse att fogkanten är ren och fri från smuts. Fukt får inte förekomma. I de fall ytan är fuktig måste den förvärmas med gasol innan bandet appliceras.

Rolla ut InfraRoad Joint Tape och tryck fast den på fogkanten. Bandet ska monteras ca 5mm över körbanans nivå. Därefter appliceras den varma asfalten.

Asfalten som läggs bör vara minst 120 grader C för att smälta bandet och skapa en felfri bindning mellan befintlig yta och nybeläggningen.

**Lagring** Produkten kan lagras i minst 12 månader. Kartonger skall skyddas mot väta och direkt solljus och hetta!

---

## Avfallshantering

Endast helt tömda emballage får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfallshandteras enligt avfallskod nr. 170302 (asfalt, tjärfri).

---

## Anmärkning

Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidigare informationen gäller således inte längre. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga beroende på byggprojektets tillstånd. Om ingenting fastställts i separata avtal är informationen i informationsbladet inte bindande och utgör inte en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informationsblad förekommande information.

---

## Leveransformer

InfraRoad JointTape levereras i rullar som packas i kartonger. 24 kartonger per Europall. 40 X 10 mm är standard. Övriga dimensioner kan levereras.

25 x 8 mm	78 m per kartong
30 x 8 mm	73 m per kartong
35 x 8 mm	63 m per kartong
40 x 8 mm	48 m per kartong
30 x 10 mm	63 m per kartong
35 x 10 mm	48 m per kartong
40 x 10 mm	40 m per kartong
45 x 10 mm	40 m per kartong
50 x 10 mm	31 m per kartong

Andra mått på förfrågan.

**Anmärkning:** Enligt ZTV Fug-StB 01 (punkt 5.4, utgåva 2001) får bredden på fogbandet inte underskrida 10 mm. Användning av fogband på 8 mm skall därför överenskommas i offertunderlaget och uppdragsgivaren skall informeras om denna avvikelse från ZTV Fug-StB 01.